POLYMY
MEETING EXCELLENCE

TECHNICAL DATASHEET

LDPE LF0200 COMPOUND

Analysis:

Typical Properties	Method	Value	Unit
MFI (190°C/2.16 kg)	ASTM D 1238	2	gr/10 min.
Density	TSTM 209 B	0.92	gr/ml
Softening point	ASTM D 1525	94	°C
Haze	ASTM D 1003	15 max.	%
Gloss @ 60	ASTM D 523	60 min.	Gu
Elongation @ break (MD)	ASTM D 882	330 min.	%
Elongation @ break (TD)	ASTM D 882	600 min.	%
Tensile @ break (MD)	ASTM D 882	160 min.	kg/cm
Dart impact	ASTM D 1709	100 min.	Gr