POLYMY
MEETING EXCELLENCE

TECHNICAL DATASHEET

LDPE LH0075

Analysis:

Typical Properties	Method	Value	Unit
MFI (190˚C/2.16 kg)	ASTM D 1238	0.75	gr/10min.
Density	TSTM 209 B	0.920	gr/ml
Vicat softening point	ASTM D 1525	95	˚C
Elongation @ break (MD)	ASTM D 882	300 min.	%
Elongation @ break (TD)	ASTM D 882	450 min.	%
Tensile @ break (MD)	ASTM D 882	170 min.	kg/cm²
HDT	ASTM D 648	33	˚C
Dart impact	ASTM D 1709	120 min.	gr